

PD 150 | přírodní olej



- a. Weartec Nature – olejování přírodním olejem
- b. užitná vrstva cca. 2,5 mm ušlechtilého dřeva
- c. HDF nosná deska AquaSafe
- d. Protitah (dýha z nordického smrku)

Vlastnost/zkouška	DIN/EN norma	Longlife parquet Classic PD 150 přírodní olej
-------------------	--------------	---

Základní technické specifikace produktu

Typ krytiny:	Podlahový panel s nášlapnou vrstvou z ušlechtilého dřeva	
Celková tloušťka:	cca. 13mm	
Rozměry: (délka x šířka)	900 x 180mm	
Struktura produktu:	a. Weartec Nature – povrch olejovaný přírodním olejem b. cca. 2,5 mm užitná vrstva z ušlechtilého dřeva c. HDF nosná deska (cca. 890kg/m ³ ± 3%) d. Protitah (dýha z nordického smrku)	

Technical data

Zámkový spoj:	MasterclicPlus	
Třída hořlavosti:	EN 13 501	D _{fl} - s1 hořlavá látka
Emise formaldehydu (E1 = 0.1 ppm):	EN 717-1	≤ 0.05 ppm
Podlahové topení:	Vhodné pro použití na podklady vybavené teplovodním podlahovým topením. Elektrické topné systémy je možné použít v případě, že jsou zabudovány do podkladové vrstvy, potéru, betonu, a neleží na podkladové vrstvě ve formě fólie. Topné trubky, odporové dráty, se musí nelézat pod celou plochou krytiny. Při podtopení jen části plochy, je třeba tuto plochu oddělit dilatačními spárami. Maximální povrchová teplota nesmí překročit 29°C. Běžné elektrické topné fólie nejsou povoleny. Výjimku tvoří samoregulující topné systémy udržující maximální povrchovou teplotu 29°C.	
	Plovoucí pokládka. Veškeré dřeviny je možno použít - u buku, pařeného buku, kanadského javoru a evropského javoru však může docházet, vzhledem k přirozeným vlastnostem těchto dřevin, ke vzniku spár v oblasti krátkých spojů.	
Tepelný odpor (m ² K/W)1.	EN 12 664	s MEISTER-Silence 25 DB: 0.118m ² K/W
Útlum kročejového hluku:	ISO 140-8	s MEISTER-Silence 25 DB: 17dB

Pokládka, použití a údržba materiálu

Modrý Anděl:	RAL-UZ 176	uděleno
Likvidace:	Zbytky mohou být likvidovány jako standardní domovní tuhý odpad (např. tepelně využity). Likvidace většího množství dle platných místních předpisů (např. uložení v recyklačních centrech, sběrných dvorech, apod.). Energetické využití v autorizovaných spalovnách je doporučeno.	
Čištění a údržba:	Čištění po ukončení stavebních prací / každodenní údržba: CC Wood Care for Oiled Floors Obnovující péče: CC Premium care oil CC H ² Oil Speciální čištění: CC Deep Clean	
Oblast použití:	Kolekce PD 150 je vhodná pro použití ve všech suchých obytných prostorách, jako jsou obývací pokoje a koupelny, a pro středně zatěžované komerční prostory, jako např. hotelové pokoje. Krytina není vhodná pro použití ve vlhkých prostoách (koupelny, sauny, apod.)	
Přípravná opatření:	DIN 18 365	V souladu s platným návodem výrobce, s důrazem na suchost podkladu (u minerálních podkladů max. 2%, u andyrídového potěru max. 0,5% zbytkové vlhkosti. Zbytková vlhkost musí být měřena CM přístroji. Podklad rovný, pevný a čistý. Nerovnost přesahující 3 mm na prvním metru plochy a 2 mm na dalším metru, musí být vyrovnána v souladu s normou DIN 18202, tabulka 3, řádek 4. Veškeré instrukce uvedené v instalacním manuálu výrobce jsou závazné a musí být bezpodmínečně splněny.



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo změn v materiálu a struktuře, pokud to bude v zájmu zvýšení kvality.