

HETEROGENNÍ
KOMPAKTNÍ VINYL

Acczent Classic 40

CERTIFIKACE & CLASIFIKACE	NORMY	Acczent Classic 40
Typ podlahy	EN 649	Heterogenní vinylová podlaha
Klasifikace	ISO 10874 (EN 685)	Komerční: 32
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Acczent Classic 40
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 (EN430)	0.40mm
Celková váha	ISO 23997 (EN 430)	2 150g/m ²
PU povrchová úprava	-	Top Clean
Třída otěru	EN 660-2	Třída T: ≤ 2mm ³
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Acczent Classic 40
Zbytkový otlak	Průměrně naměřená hodnota	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433) požadavek	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1 nalepeno na jakýkoliv A2fl nebo A1fl podklad (beton) a na jakýkoliv dřevitý podklad
Protiskluznost	DIN 51130	R10
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Rozměrová stálost	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 (EN 425)	Bez poškození
Kroucení vlivem tepla	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV na betonu
	EN 1081	R1 > 10 ¹⁰ ohmů
Chemická odolnost	ISO 26987 (EN 423)	Vysoká odolnost
Hygienické vlastnosti	-	Nepřispívá k šíření bakterií
Teplotní prostupnost	EN ISO 10456	0.02m ² K/W
Podlahové vytápění		Dostačující
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kročejový útlum	EN ISO 10140-8 EN ISO 717/2	ΔLw= 13dB
Balení	EN 24341 (EN 426)	přibližně 25 bm x 2, 3 & 4m
Barevnost		34 (Wood: 13 - Rock: 3 - Antia: 1 - Moda: 11 - Technivision: 6)