

HETEROGENNÍ
KOMPAKTNÍ VINYL

Acczent Essential 55

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	ACCZENT ESSENTIAL 55
Typ podlahy	EN 649	Heterogenní vinylová podlaha
Klasifikace	ISO 10874 (EN 685)	Komerční: 33 Průmysl: 42
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	ACCZENT ESSENTIAL 55
Celková tloušťka	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 (EN430)	0.55mm
Celková váha	ISO 23997 (EN 430)	2 300g/m ²
PU povrchová úprava	-	Top Clean
Třída otěru	EN 660-2	Group T: ≤ 2mm ³
TECHNICAL VLASTNOSTI	NORMY	ACCZENT ESSENTIAL 55
Zbytkový otlak	Průměrně naměřená hodnota	≤ 0.10mm
	ISO 24343-1 (EN 433) požadavek	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1 nalepeno na jakýkoliv A2fl nebo A1fl podklad (beton) anebo na jakýkoliv dřevitý podklad
Protiskluznost	DIN 51130	R9
	EN 13893	μ ≥ 0.30
Rozměrová stálost	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 (EN 425)	Bez poškození
Kroucení vlivem tepla	ISO 23999 (EN 434)	≤ 8mm
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV na betonu
	EN 1081	R1 > 10 ⁹ ohmů
Chemická odolnost	ISO 26987 (EN 423)	Vysoká odolnost
Hygienické vlastnosti	-	Nepřispívá k šíření bakterií
Teplotní prostupnost	EN ISO 10456	0.02m ² K/W
Podlahové vytápění		Dostačující
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kročejový útlum	EN ISO 10140-8 EN ISO 717/2	ΔLw= 10dB
Dodání	EN 24341 (EN 426)	přibližně 25 bm x 2/3/4m
Barevnost		11