

**Primo
SD**

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Primo SD
Typ podlahoviny	ISO 10581 – EN 649	Homogenní jednovrstvá vinylová podlahovina
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ I
CE certifikace	EN 14041	ano
Klasifikace	ISO 10874 – EN 685	Komerční: 34 Průmyslová: 43
ISO certifikace		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Primo SD
ZESÍLENÝ PUR		-
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 – EN 429	2,0 mm
Celková váha/m ²	ISO 23997 – EN 430	3000 g
Forma balení	ISO 24341 – EN 426	role cca 23 bm x 200 cm
	ISO 24342 – EN 427	čtverce 61.0 x 61.0 cm (16 dlaždic/box = 5.95 m ²)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Primo SD
Rozměrová stálost	ISO 23999 – EN 434	≤ 0,40 % (role) ≤ 0,25 % (čtverce)
Reakce na oheň	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída Bfl s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Odolnost proti oděru objemu	Ztráta EN 660-2	Skupina P: ≤ 4 mm ³ Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Průměrná naměřená hodnota: 0.03 mm
Odolnost vůči bodovému zatížení	ISO 24343-1 – EN 433	
Test kolečkové židle	ISO 4918 – EN 425	Vhodný
Pružnost	ISO 24344 – EN 435	Vyhovuje
Statický elektrický výboj	EN 1815	2 kV
Snadná dekontaminace	ISO 8690	Dobře
Elektrická izolace	VDE 0100, Part 600	Ri ≥ 5x104 Ohms
Elektrický odpor	EN 1081	R1 ≤ 108 Ohms
Celkové VOC emise	AgBB/DIBt Vnitřní kvalita vzduchu	≤ 10 Gg/m ³ (po 28 dnech) Platinum
Podlahové vytápění		Vhodné – max 27 °C
Tepelný odpor	EN 12667	cca 0,01 m ² K/W
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987 – EN 423	Dobře
Odolnost proti bakteriím	ISO 846: Part C	nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN 51130	R9
	EN 13893 BS 7976-2	≥ 0.3 Nízké riziko uklouznutí
Test pro bosou nohu	DIN 51097	Třída B (≥ 18°)
Pevnost spojů	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50 mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50 mm
Barvy		9

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšení (01/2014).