



Tapiflex Essential 50

Heterogenní akustická pružná vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou TOPCLEAN PUR

Technická data	Normy	Tapiflex Essential 50 role	Tapiflex Essential 50 čtverce
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslový UPEC	Třídy: 34 42 U4 P3 E2/3 C2	Třídy: 34 42 U4 P3 E2/3 C2
Celková tloušťka	EN 428	3.15 mm	3.10 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.50 mm	0.50 mm
Celková váha	EN 430	3 060 g/m ²	3 190 g/m ²
Povrch TOPCLEAN PUR		Ano	Ano
Skupina otěru	EN 660-1	Skupina T: ≤ 0.08 mm	
Zbytkový otlak	EN 433	0.15 mm	
Pochozí komfort	EN 433	≥ 0.40 mm	
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	
Židle s pojízdkovými kolečky	EN 425	Bez poškození	
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0.10 %	
Zvlhnutí po zahřátí	EN 434	≤ 8 mm	≤ 2 mm
Reakce na požár	EN 13501-1 ASTM E648	Bfl s1 nalepeno na podklad (beton) A2fl nebo A1fl Cfl s1 nalepeno na dřevitý podklad Třída 1	
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.3	
Sklon ke vzniku statické el. Elektrický odpor	EN 1815 EN 1081	2 kV na betonu R1 > 10 ¹⁰ Ω ohmů	
Kročejový útlum	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB
Akustické zlepšení	NF S 31-074	Ln,e,w = 61 dB	
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6/8	
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Vysoká odolnost	
Odolnost proti bakteriím	NF EN ISO 846	Sanitized® - Třída 0 – vysoký protiplísňový účinek	
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.05 m ² K/W Vhodné	
Počet barev/ provedení		Wood: 6 – Saphyr: 12 Tissé: 12 – Stone 10	Saphyr: 12
Balení	EN 426 EN 427	Role: 23 bm x 2 m	Čtverce: 0.50 m x 0.50 m
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby	