

Tapiflex Evolution

Řešení vysokého provozního zatížení, které nabízí vynikající rovnováhu mezi akustikou a zbytkovým otlakem, s nejlepšími hygienickými vlastnostmi a zároveň s možností využití velmi estetických multibarevných svařovacích šňůr. Rozsah barev je plně koordinován s materiály protect wall, wetroom a IQ Optima určených pro zdravotnictví a školství.

Certifikace a klasifikace	Normy	Tapiflex Evolution		
Typ podlahové krytiny	EN 649	Heterogenní akustický vinyl		
CE Certifikace	EC 14041	ano		
Třída	ISO 10874-EN 685	34		
Kročejový útlum	EN ISO 140-8	$\Delta L_w = 17\text{ dB}$		
	EN ISO 717-2			
Akustické zlepšení	NF S31-074	$L_{n,e,w} \leq 65\text{ dB}$		
Technické parametry	Normy	Salt & Pepper	Sand	Spagetti XXL, Spagetti, Spice&Candy, Havane-Uni, Pastille-Draft
Nášlapná vrstva	EN 429	1,00 mm	0,9 mm	0,7 mm
Povrchová úprava		TOPCLEAN XP™	TOPCLEAN XP™	TOPCLEAN XP™
Celková tloušťka	EN 428	3,35 mm	3,10 mm	3,05 mm
Celková váha g/m ²	EN 430	3 570	3440	3210
velikost role	EN 426	role cca 23 bm x 200 cm		
Barvy		12	9	Spagetti XXL-2, Spagetti-8, Spice&Candy-18, Havane-5, Uni-4, Pastille- 2,Draft- 6
Technická úroveň	Normy			
Rozměrová stálost	EN 434	$\leq 0.10\%$		
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl s 1 na každém A2fl nebo A1fl substrátu. Cfl na každém derivátu dřevěného podkladu		
Skupina otěru	EN 660-2	Skupina T: $\leq 2,00\text{ mm}$		
Zbytkový otlak	EN 433	$\leq 0.08\text{ mm}$		
Židle s pojízdkovými kolečky	EN 425	žádné poškození		
Nohy nábytku	EN 424	žádné poškození		
Zvlnění po zahřátí	EN 434	$\leq 8\text{ mm}$		
Teplotní propustnost	EN 10456	ca. 0.04 m ² K/W		
Podlahové topení		Vhodné		
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemická odolnost	EN 423	Vysoká odolnost		
Protiskluznost	EN 13893	$\mu \geq 0,3$		
	DIN 51130	R9		
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	$< 2\text{ kV}$		
	EN 1081	$> 10^9\Omega$		
	EN 14041	Antistatický na betonu		



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE