



Tapiflex Excellence 65

Heterogenní akustická pružná vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou TOPCLEAN XP PUR

Technická data	Normy	Tapiflex Excellence 65 role	Tapiflex Excellence 65 čtverce
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslový UPEC	Třídy: 34 U4 P3 E2/3 C2	Třídy: 34 U4 P3 E2/3 C2
Celková tloušťka	EN 428	3.45 mm	3.45 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.65 mm	0.65 mm
Celková váha	EN 430	3 295 g/m ²	3 465 g/m ²
Povrch TOPCLEAN XP PUR		Ano	Ano
Skupina otěru	EN 660-1	Skupina T: ≤ 0.08 mm	
Zbytkový otlak	EN 433	0.15 mm	
Pochozí komfort	EN 433	≥ 0.40 mm	
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Bez poškození	
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0.10 %	
Zvlnění po zahřátí	EN 434	≤ 8 mm	≤ 2 mm
Reakce na požár	EN 13501-1 ASTM E648	Bfl s1 nalepeno na podklad (beton) A2fl nebo A1fl Cfl nelepeno na dřevitý podklad Třída 1	
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.3	
Sklon ke vzniku statické el. Elektrický odpor	EN 1815 EN 108	2 kV na betonu R1 > 10 ¹⁰ Ω	
Kročejový útlum	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔLw = 19 dB	
Akustické zlepšení	NF S 31-074	Ln,e,w = 61 dB	
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6/8	
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Vysoká odolnost	
Odolnost proti bakteriím	NF EN ISO 846	Sanitized® - Třída 0 – vysoký protiplísňový účinek	
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.05 m ² K/W Vhodné	
Počet barev/ provedení		Wood: 19 - Zebrano: 2 - Esquisse: 16 Steel: 1 – Fragmentation: 3 – Concrete: 4 – Ceramic: 3 – Sisal: 3 – Uni: 14 – Martrix: 12 – Martix Phospoho: 1 – Flocons: 11 – Led: 5 – Pixel: 6	Esquisse: 5 Flocons: 5
Balení	EN 426 EN 427	Role: 23 bm x 2 m	Čtverce: 50 cm x 50 cm
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby	