

## LMS 1

**Jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi na korkové podlahy s vysokou odolností vůči otěru, vysokou elasticitou a dobrou chemickou stálostí proti běžným chemikáliím užívaných v domácnostech.**

Stupeň lesku:	polomatný (ca. 20°)
Balení:	5 l, 1 l
Obsah pevných látek:	43 ± 1%
Viskozita:	23 ± 1s
(Fordův pohárek # 4)	
GIS kód:	W2 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách)
Oblast použití:	Vhodný pro korkové podlahoviny s normální až vysokou zátěží.
Ostatní upozornění:	<ul style="list-style-type: none"><li>Nános laku provádějte po dokonalém odstranění všech případných nečistot jako např. zbytky lepidel a tmelů</li><li>Nevylévejte lak přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř</li></ul>
Pokyny na nanášení:	<ol style="list-style-type: none"><li>Aplikace základního laku</li><li>Schnutí základního laku dle technického listu výrobku</li><li>Natření povrchu vrstvou laku LMS 1 pomocí válečku</li><li>Schnutí</li><li>Mezibroušení</li><li>Natření povrchu další vrstvou laku LMS 1 pomocí válečku (možno použít alternativně lak LMS 2)</li></ol>
Pokyny na zpracování:	<p><b>Korkové podlahy bez povrchové úpravy</b></p> <p>Aplikovat 3 až 4 vrstvy tj. min. 400 g/m<sup>2</sup>. Nechat zaschnout jednotlivé vrstvy – idální přes noc. Mezibrus doporučujeme před poslední vrstvou. V případě mezibrusu mezi 2. a 3. popř. 4 vrstvou docílíme efektnějšího povrchu.</p> <p><b>Renovace korkových podlah lakovaných lakem LMS 1</b></p> <p>Před renovací odstraníme staré vosky a políše hloubkovým čističem LOBACARE® Wachsentrferner. Je nezbytné použít jednokotoučovou brusku a zelený a červený pad. Ošetřující přípravky musí být úplně odstraněny z povrchu. Podlahu vytřeme čistou vodou a necháme dobře vyschnout. Po uschnutí provedeme mezibroušení. Pak aplikujeme 1 až 2 vrstvy laku LMS 1 válečkem.</p>
Doporučené nářadí:	LOBATOOL váleček DeLuxe 120 nebo LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 120
Spotřeba:	První vrstva válečkem 100 - 120 g/m <sup>2</sup> (8 - 10 m <sup>2</sup> /kg) Další vrstvy válečkem 80 – 100 g/m <sup>2</sup>
Doba schnutí:	Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.
Mezibroušení:	Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.
Ředidlo:	Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.
Skladování a přeprava:	V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.

\* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

## Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické infor.centrum Praha:  
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.  
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019  
E-mail: [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK